

Живучесть сплавов, предназначенных для нагревательных элементов,  
испытанная по методу Г.

Марка сплава	Температура испытания, °С	Живучесть*, ч, не менее
X15Ю5	1150	120
X23Ю5	1250	80
X23Ю5Т	1300	70
X27Ю5Т	1300	80
XН20ЮС	1150	100
X15Н60-Н	1150	150
X20Н80-Н	1200	160
XН70Ю-Н	1200	100